




● 特徴 Features

- ・ ST-485の究極の高透明性。
Ultimate high transparency of ST-485.
- ・ 微粒子酸化チタン特有の青味がありません。
No bluish peculiar to fine titanium dioxide particles.
- ・ TDB-85CA-PはO/W製剤にも適用可能です。
TDB-85CA-P suitable for O/W formula.

汎用品(10nm)
General nano grade

ST-485(8nm)

● 特性 Properties

銘柄 Grade		シリコン分散体 Silicone dispersion TD-85A-PG	炭化水素分散体 Hydrocarbon dispersion TDB-85CA-P
粉体 Powder	配合量 (wt%) Concentration	4 0	5 0
	結晶子 (nm) Crystal size	8	8
	表面処理 Surface treatment agent	シリカ, 水酸化Al, ハイドロゲンジメチコン Silica, Aluminum hydroxide, Hydrogen dimethicone	水酸化Al, トリエトキシカプリルシラン Aluminum hydroxide, Triethoxycaprylsilane
分散媒 Dispersion medium		シクロペンタシロキサン Cyclopentasiloxane	水添ポリイソブテン Hydrogenated polyisobutene
粘度* (mPa·s) Viscosity		5 0 0	4 0 0
医薬部外品原料規格 Japanese Standards of Quasi-drug Ingredients		×	×
欧州化粧品規則 EU Regulation 1223/2009 (Annex VI)		○	×

* B型粘度計No.3ローター使用、30rpm 1分後の測定値 (at 25°C) Measurement using Brookfield type viscometer at 25°C.
測定の一例であり、規格値ではありません。 This data is not intended to serve as a certificate of quality guarantee.

● 塗膜 Film

汎用品(10nm)
General nano grade

TD-85A-PG

● 透過率曲線 Transmittance curve

